

COLLEZIONE CARNABY

REFERENZA DISEGNO/ LISTINO	COMPOSIZIONE	ALTEZZA	RAPPORTO DEL DISEGNO	PESO g/m ²	MARTINDALE (UNI EN ISO 12947-2-2000)	RESISTENZA AL PILLING	STABILITA' DIMENSIONE LAVAGGIO (UNI EN 26330/96)
7326 DTB	100% PES FR	290 cm	↔ 0 cm ↕ 0 cm	383	> 20.000 giri	4	-1% -2%
9250 DTA	100% PES FR	290 cm	↔ 36,5 cm ↕ 37,5 cm	300	> 20.000 giri	4	-1% -2%
9279 DTD	100% PES FR	290 cm	↔ 7 cm ↕ 10 cm	388	> 20.000 giri	4	-1% -2%
9299 DTA	100% PES FR	290 cm	↔ 2,4 cm ↕ 2,4 cm	300	> 20.000 giri	4	-1% -2%
9302 DTD	100% PES FR	290 cm	↔ 36,5 cm ↕ 60 cm	228	> 20.000 giri	4	-1% -2%
9305 DTA	100% PES FR	290 cm	↔ 18 cm ↕ 18 cm	300	> 20.000 giri	4	-1% -2%
9307 DTA	100% PES FR	290 cm	↔ 7 cm ↕ 2,5 cm	300	> 20.000 giri	4	-1% -2%
9309 DTD	100% PES FR	290 cm	↔ 12 cm ↕ 21 cm	228	> 20.000 giri	4	-1% -2%
9314 DTD	100% PES FR	290 cm	↔ 37 cm ↕ 8 cm BARRE'	228	> 20.000 giri	4	-1% -2%

MANUTENZIONE :



Lavaggio a macchina



Non lavare con ipoclorito



Lavabile a secco



Stirare a media temperatura max. 150° con panno interposto

AVVERTENZE

I dati relativi alle proprietà fisiche, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono tuttavia da considerarsi indicativi.

Non si garantisce la precisione assoluta fra il colore dei campioni e quello della pezza, non essendo questo sempre possibile tra un bagno e l'altro di tintura.

I rapporti di disegno possono variare da una partita all'altra sino ad un 2-3% in più o in meno. Per gli articoli in esaurimento l'ordine è subordinato alla conferma della disponibilità.

E' facoltà della società alienare a suo insindacabile giudizio uno o più articoli facenti parte delle proprie collezioni.