

COLLEZIONE CASANOVA

<i>REFERENZA DISEGNO/ LISTINO</i>	<i>COMPOSIZIONE</i>	<i>ALTEZZA</i>	<i>RAPPORTO DEL DISEGNO</i>	<i>PESO g/m²</i>	<i>MARTINDALE (UNI EN ISO 12947-2-2000)</i>	<i>RESISTENZA AL PILLING</i>	<i>STABILITA' DIMENSIONE LAVAGGIO (UNI EN 26330/96)</i>
5812 DTC	55% SE - 45% CO	140 cm	↔ 35,5 cm ↕ 57 cm	159	≤ 6000 giri	3	-1% -2%
5817 DTC	55% SE - 45% CO	140 cm	↔ 35,5 cm ↕ 9 cm	159	≤ 6000 giri	3	-1% -2%
5829 DTC	55% SE - 45% CO	140 cm	↔ 6 cm ↕ 6,5 cm	159	≤ 6000 giri	3	-1% -2%
5833 DTC	55% SE - 45% CO	140 cm	↔ 35,5 cm ↕ 33 cm	159	≤ 6000 giri	3	-1% -2%
5834 DTC	55% SE - 45% CO	140 cm	↔ 12 cm	159	≤ 6000 giri	3	-1% -2%

MANUTENZIONE :



Lavaggio a secco



Non lavare con ipoclorito



Stirare a bassa temperatura max. 110° con panno interposto

AVVERTENZE

I dati relativi alle proprietà fisiche, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono tuttavia da considerarsi indicativi.
 Non si garantisce la precisione assoluta fra il colore dei campioni e quello della pezza, non essendo questo sempre possibile tra un bagno e l'altro di tintura.
 I rapporti di disegno possono variare da una partita all'altra sino ad un 2-3% in più o in meno. Per gli articoli in esaurimento l'ordine è subordinato alla conferma della disponibilità.
 E' facoltà della società alienare a suo insindacabile giudizio uno o più articoli facenti parte delle proprie collezioni.