

COLLEZIONE DOLOMITI

REFERENZA DISEGNO/ LISTINO	COMPOSIZIONE	ALTEZZA	RAPPORTO DEL DISEGNO	PESO g/m ²	MARTINDALE (UNI EN ISO 12947-2-2000)	RESISTENZA AL PILLING	STABILITA' DIMENSIONE LAVAGGIO (UNI EN 26330/96)
7460 DTF	100% PES FR	290 cm	↔ 37 cm ↕ 50 cm	328	18.000 giri	4	-1% -2%
8490 DTL	100% PES FR	290 cm	↔ 76 cm ↕ 135 cm	320	16.000 giri	4	-1% -2%
8694 DTG	100% PES FR	290 cm	↔ 36 cm ↕ 34 cm	300	> 20.000 giri	4/5	-1% -2%
8899 DTG	100% PES FR	290 cm	↔ 18 cm ↕ 13,5 cm	300	> 20.000 giri	4/5	-1% -2%
8965 DTG	100% PES FR	290 cm	↔ 12 cm ↕ 17 cm	300	> 20.000 giri	4/5	-1% -2%
9000 DTA	100% PES FR	290 cm	↔ 0 cm ↕ 0 cm	400	20.000 giri	5	-1% -2%
9001 DTA	56% MAC - 44% PES	290 cm	↔ 0 cm ↕ 0 cm	335	26.000 giri	5	-1% -2%
9006 DTF	100% PES FR	290 cm	↔ 28 cm	294	17.000 giri	4	-1% -2%
9013 DTE	56% MAC - 44% PES	290 cm	↔ 35,5 cm ↕ 33 cm	400	18.000 giri	4	-1% -2%
9015 DTF	100% PES FR	290 cm	↔ 9 cm ↕ 9 cm	270	19.000 giri	5	-1% -2%
9017 DTG	100% PES FR	290 cm	↔ 36,5 cm ↕ 38 cm	300	> 20.000 giri	4/5	-1% -2%
9022 DTG	100% PES FR	290 cm	↔ 12,5 cm ↕ 12,5 cm	300	> 20.000 giri	4/5	-1% -2%
9023 DTG	100% PES FR	290 cm	↔ 48 cm	300	> 20.000 giri	4/5	-1% -2%
9024 DTG	100% PES FR	290 cm	↔ 4,5 cm	300	> 20.000 giri	4/5	-1% -2%

MANUTENZIONE :



Lavaggio a macchina



Non lavare con ipoclorito



Lavabile a secco



Stirare a media temperatura max. 150° con panno interposto

AVVERTENZE

I dati relativi alle proprietà fisiche, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono tuttavia da considerarsi indicativi.

Non si garantisce la precisione assoluta fra il colore dei campioni e quello della pezza, non essendo questo sempre possibile tra un bagno e l'altro di tintura.

I rapporti di disegno possono variare da una partita all'altra sino ad un 2-3% in più o in meno. Per gli articoli in esaurimento l'ordine è subordinato alla conferma della disponibilità.

E' facoltà della società alienare a suo insindacabile giudizio uno o più articoli facenti parte delle proprie collezioni.