

COLLEZIONE MANHATTAN

REFERENZA DISEGNO/ LISTINO	COMPOSIZIONE	ALTEZZA	RAPPORTO DEL DISEGNO	PESO g/m ²	MARTINDALE (UNI EN ISO 12947-2-2000)	RESISTENZA AL PILLING	STABILITA' DIMENSIONE LAVAGGIO (UNI EN 26330/96)
7769 BARRE' DTD	100% PES FR	290 cm	↔ 36 cm	280	> 30.000 giri	4/5	-1% -2%
7800 DTB	100% PES FR	290 cm	↔ 0 cm ↕ 0 cm	320	> 20.000 giri	4/5	-1% -2%
7802 DTD	100% PES FR	290 cm	↔ 18 cm	340	> 20.000 giri	4/5	-1% -2%
8054 DTD	100% PES FR	290 cm	↔ 9,5 cm ↕ 6,5 cm	226	> 20.000 giri	4/5	-1% -2%
8206 DTB	100% PES FR	290 cm	↔ 0 cm ↕ 0 cm	340	> 20.000 giri	4/5	-1% -2%
8356 DTE	100% PES FR	290 cm	↔ 6,5 cm ↕ 6,5 cm	415	> 20.000 giri	4/5	-1% -2%
9064 DTE	100% PES FR	290 cm	↔ 36 cm ↕ 30 cm	415	> 20.000 giri	4/5	-1% -2%
9444 DTD	100% PES FR	290 cm	↔ 3,5 cm ↕ 3,5 cm	340	> 20.000 giri	4/5	-1% -2%
9448 DTE	100% PES FR	290 cm	↔ 6 cm ↕ 10 cm	415	> 20.000 giri	4/5	-1% -2%
9479 DTD	100% PES FR	290 cm	↔ 37,5 cm ↕ 36 cm	226	> 20.000 giri	4/5	-1% -2%
9494 DTE	100% PES FR	290 cm	↔ 36 cm ↕ 61 cm	415	> 20.000 giri	4/5	-1% -2%
UNITO VELLUTO DTV	100% PES FR	140 cm	↔ 0 cm ↕ 0 cm	400	> 30.000 giri	5	-1% -2%

MANUTENZIONE :



Lavaggio a macchina



Non lavare con ipoclorito



Lavabile a secco



Stirare a media temperatura max. 150° con panno interposto

AVVERTENZE

I dati relativi alle proprietà fisiche, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono tuttavia da considerarsi indicativi.

Non si garantisce la precisione assoluta fra il colore dei campioni e quello della pezza, non essendo questo sempre possibile tra un bagno e l'altro di tintura.

I rapporti di disegno possono variare da una partita all'altra sino ad un 2-3% in più o in meno. Per gli articoli in esaurimento l'ordine è subordinato alla conferma della disponibilità.

E' facoltà della società alienare a suo insindacabile giudizio uno o più articoli facenti parte delle proprie collezioni.