

COLLEZIONE MOZART

REFERENZA DISEGNO/ LISTINO	COMPOSIZIONE	ALTEZZA	RAPPORTO DEL DISEGNO	PESO g/m ²	MARTINDALE (UNI EN ISO 12947-2-2000)	RESISTENZA AL PILLING	STABILITA DIMENSION LAVAGGIO (UNI EN 26330/96)
750 DTC	25% Pes - 35% Ca - 40% Pan	295 cm	↔ 30 cm ↑↓ 37 cm BARRE' Cimosse sopra e sotto il disegno	368	12.000 giri	4	-2% -3%
751 DTC	25% Pes - 35% Ca - 40% Pan	295 cm	↔ 32 cm ↑↓ 37 cm BARRE' Cimosse sopra e sotto il disegno	368	12.000 giri	4	-2% -3%
754 DTC	25% Pes - 35% Ca - 40% Pan	295 cm	↔ 4,5 cm ↑↓ 9,5 cm BARRE' Cimosse sopra e sotto il disegno	368	12.000 giri	4	-2% -3%
756 DTC	25% Pes - 35% Ca - 40% Pan	295 cm	↔ 23 cm ↑↓ 8 cm BARRE' Cimosse sopra e sotto il disegno	368	12.000 giri	4	-2% -3%
7637 DTC	25% Pes - 35% Ca - 40% Pan	295 cm	↔ 8 cm ↑↓ 9 cm BARRE' Cimosse sopra e sotto il disegno	368	12.000 giri	4	-2% -3%
7638 DTC	25% Pes - 35% Ca - 40% Pan	295 cm	↔ 24 cm ↑↓ 37 cm BARRE' Cimosse sopra e sotto il disegno	368	12.000 giri	4	-2% -3%

MANUTENZIONE :



Non lavare a macchina



Non lavare con ipoclorito



Lavabile a secco



Stirare a media temperatura max. 150° con panno interposto

AVVERTENZE

I dati relativi alle proprietà fisiche, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono tuttavia da considerarsi indicativi.

Non si garantisce la precisione assoluta fra il colore dei campioni e quello della pezza, non essendo questo sempre possibile tra un bagno e l'altro di tintura.

E' facoltà della società alienare a suo insindacabile giudizio uno o più articoli facenti parte delle proprie collezioni.