

COLLEZIONE RENOIR

REFERENZA	COMPOSIZIONE	ALTEZZA	RAPPORTO DEL DISEGNO	PESO gr/ml	MARTINDALE (UNI EN ISO 12947-2-2000)	RESISTENZA AL PILLING	STABILITA' DIMENSIONE LAVAGGIO (UNI EN 26330/96)
7797	100% PES FR	290 cms	↔ 72 cms ↑↓ 43,5 cms	1390	12.000 rubs	5/6	-2% -2,5%
7815	100% PES FR	290 cms	↔ 5 cms ↑↓ 17 cms	1398	12.000 rubs	5/6	-2% -2,5%
7831	100% PES FR	290 cms	↔ 35 cms ↑↓ 18 cms	1160	12.000 rubs	5/6	-2% -2,5%
7836	100% PES FR	290 cms	↔ 18 cms ↑↓ 22 cms	1102	12.000 rubs	5/6	-2% -2,5%
7837	100% PES FR	290 cms	↔ 35 cms ↑↓ 24 cms	1122	12.000 rubs	5/6	-2% -2,5%
7839	100% PES FR	290 cms	↔ 75 cms ↑↓ 69,5 cms	1157	12.000 rubs	5/6	-2% -2,5%
7840	100% PES FR	290 cms	↔ 0 cms ↑↓ 0 cms	1018	12.000 rubs	5/6	-2% -2,5%
7841	100% PES FR	290 cms	↔ 0 cms ↑↓ 0 cms	1270	12.000 rubs	5/6	-2% -2,5%

MANUTENZIONE



Lavaggio a macchina



Non lavare con ipoclorito



Lavabile a secco



Stirare a media temperatura max. 150° con panno interposto

AVVERTENZE

I dati relativi alle proprietà fisiche, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono tuttavia da considerarsi indicativi.

Non si garantisce la precisione assoluta fra il colore dei campioni e quello della pezza, non essendo questo sempre possibile tra un bagno e l'altro di tintura.

I rapporti di disegno possono variare da una partita all'altra sino ad un 2-3% in più o in meno. Per gli articoli in esaurimento l'ordine è subordinato alla conferma della disponibilità.

E' facoltà della società alienare a suo insindacabile giudizio uno o più articoli facenti parte delle proprie collezioni.